

DEVOX

G-POXY MONOCOMPONENTE

TIPO GENÉRICO: Acabado Acrílico-Epoxico, **Monocomponente, base agua de excelente calidad.**

PERFORMANCE: El G-poxy es un recubrimiento de alta resistencia a manchas y lavado versátil ya que forma una película reticulada de alto desempeño y bajo VOC, que proporciona buena durabilidad, excelente adherencia, secado rápido. Además de ser un producto 100% **ECOLÓGICO.**

USOS RECOMENDADOS: Esta diseñado para usarse como acabado para nuevas construcciones y mantenimiento Industrial. Se puede utilizar en una gran variedad de ambientes agresivos, adecuado para Hospitales, Centros Comerciales, Hoteles, Pasillos de lavado continuo, Talleres, Comedores y en donde se requiera resistencia al tránsito.

PROPIEDADES FÍSICAS

ACABADO: Brillante, semi-brillante y mate.	DUREZA (5 días): 3H
VISCOSIDAD: 100 KU	RENDIMIENTO TEORICO(25 micras): 21.5m ² /l
DENSIDAD (g/cc): 1.37 +/- 2	RESISTENCIA A LA ABRASION: Excelente
ADHERENCIA: Excelente	SECADO TACTO: 20-30 Minutos (máximo) DURO: Máximo 24 horas
NIVELACION: Excelente	REPINTADO: 2 HORAS
ESTABILIDAD EN ENVASE: Hasta un año en envase original cerrado (25-30 ° C)	COLOR: Según sistema GENERAL TONES y sobre pedido

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Eliminar de la superficie cualquier residuo de pinturas mal adheridas, salitre, polvo, aceite o grasa. No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. Cuando se aplique sobre yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, bardas, muros de edificios se recomienda aplicar primero

ADELGAZAMIENTO: Puede ser adelgazado hasta un 15% en volumen con agua limpia esto depende del sistema de aplicación que se utilice.

APLICACIÓN: Agitar vigorosamente G-poxy hasta que su consistencia sea uniforme su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión.

LIMPIEZA: Use agua limpia

VIDA EN ALAMCE N: 12 meses

CONDICIONES DE ALMACENAJE: 25°C Y 50% H.R

NOTA: Los datos anteriores deben ser considerados como una guía o ayuda, no intentan ser restrictivos pues el trabajo en campo es muy variable. por lo tanto GENERAL PAINT, no asume ninguna responsabilidad sobre los resultados en rendimiento o daños que pudiesen surgir por el uso de este producto o la información referente sin contar con una supervisión previa.

DEVOX BY GENERAL PAINT

PLANTA: Circuito de la industria Norte S/N Manzana 17, Lote 2 y 3 Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. México

TEL: 01 (728) 2823984 / 2823986 e/mail. gventas@general-paint.com.mx

CENTRO DE SERVICIO MEXICO D.F.: Camino a Sta. Lucía # 383, Col. Sn. Miguel Amantla., C.P. 02700,

México, D.F., Tel: (55) 5353-05-54; Fax: (55) 5353-03-13 e/mail. Soporte-tecnico@general-paint.com.mx